

Specjalnie  
opracowany do pielęgnacji  
parkietów pokrytych  
tradycyjnymi olejami

Naturalny matowy  
wygląd



Zawiera oleje  
i woski naturalnego  
pochodzenia



Szybko schnie



Antystatyczny



# Olej Renowacyjny

## PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON jest naturalnym uzupełnieniem tradycyjnych olejów BLANCHON: OLEJU WOSKUJĄCEGO DO PARKIETÓW, OLEJU DO PARKIETÓW, SOLID'OILEU™ oraz parkietów naolejowanych fabrycznie.
- Na bazie surowców naturalnego pochodzenia, OLEJ RENOWACYJNY posiada silne właściwości regenerujące. Zapewnia głęboką penetrację drewnianych podłóg i parkietów, litych, ze sklejk lub korka, trwale je zabezpiecza zachowując ich naturalny wygląd i elastyczność. Jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach (nie nadaje się do użytku na zewnątrz).
- OLEJ RENOWACYJNY zapewnia łatwą i szybką impregnację wszystkich parkietów olejowanych olejami tradycyjnymi oraz nadaje jednolity i naturalny matowy wygląd bez konieczności polerowania.
- OLEJ RENOWACYJNY posiada przyjemny i dyskretny zapach naturalnego wosku.
- OLEJ RENOWACYJNY jest łatwy w nakładaniu na wszystkie najczęściej stosowane i naolejowane rodzaje drewna.
- OLEJ RENOWACYJNY jest dostępny w 3 odcieniach: NATURALNY do drewna jasnego i bezbarwnego, BIEL do drewna naolejowanego w kolorze białym lub jasnoszarym i ODCIEN DREWNA do powierzchni z drewna egzotycznego lub zabarwionych na ciemny kolor.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- OLEJ RENOWACYJNY jest przeznaczony przede wszystkim do konserwacji powierzchni zaimpregnowanych OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW, SOLID'OILEM™ oraz parkietów naolejowanych fabrycznie.
- Nakłada się na suche, czyste i starannie odkurzone powierzchnie (szczotką, odkurzaczem...).
- Miejscowe plamy i ślady zostaną łatwo usunięte za pomocą MYDŁA DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON lub środka pielęgnacyjnego LAGOON® BLANCHON (używać jedynie dobrze odcisniętych, nie ociekających narzędzi). Ważne: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 7 do 10 dni, po dokładnym wyschnięciu oleju wykończeniowego.
- Trwałe plamy i zabrudzenia lub też zarysowania zostaną usunięte za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego. W tych miejscach podłoga zostanie ponownie zaimpregnowana olejem wykończeniowym.

Patrz ANEKS str. 2: CZYSZCZENIE BIEŻĄCE i RENOWACJA naolejowanych powierzchni.

Ważne: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW, SOLID'OILEM™ bądź też przez zastosowanie bejcy), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się przy intensywnej eksploatacji powierzchni.

## SPOSÓB UŻYCIA

- OLEJ RENOWACYJNY jest gotowy do użycia i nie potrzebuje rozcieńczania. Dobrze wstrząsnąć przed i podczas użycia. Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w olejowanych pomieszczeniach.
- Nałożyć równomierną cienką warstwę OLEJU RENOWACYJNEGO przy pomocy bawełnianej szmatki lub mopa z mikrofibry, rozprowadzać zawsze w kierunku ułożenia włókien drewna, nie pozostawiając zgrubień. Pozostawić do wyschnięcia. Aby osiągnąć jednolity efekt olejowanego parkietu można wypolerować go monoszlifierką wyposażoną w biały albo beżowy pad (lub bawełnianą białą szmatką).
- Na odkurzony i czysty parkiet można także rozpylać OLEJ RENOWACYJNY (używać ręcznego rozpylacza) i stopniowo wycierać w miarę nakładania, za pomocą czystej i suchej bawełnianej szmatki, aż do uzyskania matowej, wypolerowanej powierzchni. Nakładana warstwa powinna być bardzo cienka, rzędu 25–35 m<sup>2</sup> z 1 litra. Pracować małymi fragmentami podłogi. Miejscowe poprawki można wypolerować zaraz po impregnacji bawełnianą szmatką.
- Częstotliwość tej konserwacji zależy od natężenia ruchu w pomieszczeniach; zaleca się regularne stosowanie produktu w miejscach poddanych intensywnej eksploatacji (silnie uczęszczanych, pod nogami krzeseł itd.).
- Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja OLEJEM RENOWACYJNYM, tym jest łatwiejsza.

DOBRE UTRZYMANIE PARKIETU POKRYTEGO OLEJEM  
LUB OLEJEM WOSKUJĄCYM PIĘKNIEJ Z UPŁYWEM CZASU

**Blanchon**

# Olej Renowacyjny

## Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIEŃCZALNIKA SO BLANCHON.
- Czyszczenie narzędzi zastosowanych do aplikacji powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Szmatkę można również przechowywać w wodzie. Nie wyrzucać narzędzi nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie. W przypadku zastosowania rozpylacza należy także pamiętać o rozkręceniu go i starannym wypłukaniu. Dokładnie wysuszyć narzędzia przed kolejnym zastosowaniem.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać do kanalizacji.

## SCHNIĘCIE

- Pyłosuchość: 4 do 6 godz. w temp. 20°C.
- Użytkowanie pomieszczeń: po 12 do 24 godz. od naniesienia warstwy.

## WYDAJNOŚĆ

- 25 do 35 m<sup>2</sup> na jedną warstwę z 1L.

DANE TECHNICZNE	
PRZEZNACZENIE	PIELĘGNACJA DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG ZAIMPREGNOWANYCH OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW, SOLID'OILEM™ ORAZ PARKIETÓW NAOLEJOWANYCH FABRYCZNIE
TYP ŻYWIC	Żywice i woski naturalnego pochodzenia
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,84 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	35 sekund (kubek ISO nr 4 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesć się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> oraz na <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonale na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053)

### ANEKS 1: BIEŻĄCE CZYSZCZENIE PARKIETU

- Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON.
- Pracować małymi fragmentami podłogi regularnie płukając narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odciśniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami.
- Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu.
- Nie pozostawiać wody na zaimpregnowanych powierzchniach.

### ANEKS 2: RENOWACJA

- RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...); wystarczy je przeszlifować i ponownie zaimpregnować. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykonanych OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW lub SOLID'OILEM™.
- GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifówką wyposażoną w tarczę ścierną (np. 120) przed nałożeniem świeżej, nierozcieńczonej warstwy OLEJU WOSKUJĄCEGO DO PARKIETÓW, OLEJU DO PARKIETÓW lub SOLID'OILU™ na całą powierzchnię (wałkiem z krótkim włosiem). Starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo.

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 31.08.2009, zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyрекcję Handlową 20.03.2009.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.