

Olejowanie  
parkietu w  
4 godziny !

ŁĄCZY W SOBIE  
JAKOŚĆ I EKOLOGIĘ  
(patrz Karty Danych  
Środowiskowych)

NORMA  
EKOLOGICZNA  
UNII EUROPEJSKIEJ  
ÉCOLABEL

BEZ ZAPACHU

Podkreśla naturalny  
odcień wszystkich  
rodzajów drewna

Łatwa pielęgnacja  
i wygodna renowacja

Antystatyczny

Trwale zabezpiecza  
parkiety, podłogi  
i schody

# Olej do Parkietu

## "Jakość i Środowisko"

Naturalna impregnacja bez  
konieczności polerowania



### PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Prawdziwa innowacja techniczna, bezzapachowy OLEJ DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" BLANCHON, zapewnia wymagającemu użytkownikowi wyjątkowy komfort stosowania. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami technicznymi, a jego składniki sprawiają, że odpowiada nawet najbardziej surowym kryteriom ekologicznym, dbającym o człowieka i otaczające go środowisko (minimalna\* zawartości LZO, europejska norma ekologiczna Écolabel).
- Prosty i praktyczny w użyciu, OLEJ DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" nakłada się wałkiem bezpośrednio na odpowiednio przygotowane drewno i pozwala od razu uzyskać doskonały wygląd: nie wymaga polerowania (ręcznego ani monoszlifierką).
- OLEJ DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" pozwala na bardzo łatwą konserwację i renowację (monoszlifierka nie jest konieczna do miejscowej renowacji). Szybkie schnięcie i prostota aplikacji sprawiają, że pomieszczenia mogą zostać oddane do eksploatacji w bardzo krótkim terminie.
- OLEJ DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" może być aplikowany na każdy rodzaj drewna (\*orzecz i rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON), nie żółknie i posiada 4 matowe odcienie: drewno naturalne, drewno surowe (przeznaczone jedynie do jasnego drewna), dąb (dla uzyskania wyglądu jasnego dębu) i ultra mat.

\*wg Dyrektywy Europejskiej 2004/42/CE

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlifować do "gołego drewna" papierem ściernym (tarcza 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem 50 lub 60 i wygładzać papierem ściernym 80 (używany), 100 albo 120 (patrz ANEKS\*, strona 2). Nie stosować zmywaczy powłok i rozpuszczalników do wosków.
- Przy parkietach klejonych zalecane jest wypełnienie odprysków i szpar PRO FILLEREM BLANCHON (wypełniaczem szczelin AQUA) lub WYPEŁNIACZEM SZCZELIN BLANCHON, które naprawią powierzchnię zawsze "pod kolor" (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować środków chemicznych celem wybielenia parkietu). Upewnić się, że powierzchnia jest pozbawiona jakichkolwiek śladów starych wykończeń, tłuszczu czy detergentów.

### Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON (XYLODHONE T.I. AQUARÉTHANE®).

### Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do "gołego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE® 2K BLANCHON. Po wyschnięciu bejcy, nałożyć OLEJ DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" lub inne wykończenie w fazie wodnej.
- Wyszlifowane parkiety (surowe drewno) można również zabarwić stosując BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory albo barwy pastelowe) lub ŚRODEK DO POSTARZANIA DREWNA BLANCHON (efekty pozytywne). Po wyschnięciu, dla utrwalenia barwy, nałożyć 1 warstwę specyficznego podkładu PRIM'OLEJ BLANCHON, który pozostanie niewidoczny po nałożeniu OLEJU DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO".
- Aby nie uszkodzić odcienia, nie należy matować zabarwionej powierzchni tylko dopiero przedostatnią warstwę OLEJU DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO", po dogłębnym wyschnięciu poprzedniej (po ok. 1 godz.). Starannie odkurzyć całą powierzchnię przed nałożeniem ostatniej warstwy wykończenia.
- Nie stosować lazurów.

### SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem wstrząsnąć. OLEJ DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" jest gotowy do użycia i nie potrzebuje rocieńczenia.
- Doskonale przylega do czystej, suchej i odpowiednio przygotowanej powierzchni (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI). Starannie ją odkurzyć.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w olejowanych pomieszczeniach.
- OLEJ DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" nakłada się w 3 cienkich warstwach za pomocą wałka z krótkim włosiem lub pędzla (do krawędzi). Olej szybko tężeje, zbędne więc jest długotrwałe rozprowadzanie go po powierzchni. Białawy kolor płynnego oleju zanika podczas schnięcia.
- Pokrywanie po ok. 1 godzinie (nie przekraczać 48 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw).
- Zmatowienie przedostatniej warstwy oleju (drobnoziarnistym papierem ściernym) pozwoli usunąć drobne wypukłości drewna, nada piękny wygląd i ułatwi późniejszą pielęgnację. Starannie odkurzyć.
- OLEJ DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" szybko schnie i twardnieje co sprawia, że pomieszczenia mogą zostać oddane do eksploatacji w bardzo krótkim terminie. Należy zachować ostrożność w ciągu kilku pierwszych dni.

**Blanchon**

# Olej do Parkietu "Jakość i Środowisko"

## Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Chronić środowisko: - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
  - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. użytą wodę pozostawić do wyparowania.
  - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
  - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
  - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
  - Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
  - Nie wylewać do kanalizacji.

## SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE

- Pyłosuchość: około 20 minut.
- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": około 1 godziny, w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 48 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 4 do 7 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 12 godzinach, w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (np. foliami ochronnymi) i nie układać dywanów na naolejowanym parkiecie. Nie przesuwaj ciężkich mebli. Odkurzać odkurzaczem albo miotłą (nie używać materiałów wilgotnych). Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filmu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir.

## WYDAJNOŚĆ

- 15 do 20 m<sup>2</sup> na jedną warstwę z 1L.

## PRZECZYSZCZANIE

- Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Po zakończeniu pracy dobrze zamknąć opakowanie.

## PIELĘGNACJA I RENOWACJA

- Czyszczenie bieżące: odkurzacz, przecieranie na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON (używać jedynie dobrze odcisniętych, nie ociekających narzędzi).
- Regularna konserwacja: czysta i sucha naolejowana powierzchnia zostanie przetarta RENOWACYJNYM OLEJEM DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" BLANCHON, przy użyciu mopa z mikrofibry (lub ewentualnie cienkiej i czystej bawełnianej szmatki). Ważne: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (OLEJEM DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" bądź też przez zastosowanie bejc), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się przy intensywnej eksploatacji powierzchni.
- Renowacja miejscowa: przeszlifować energicznie uszkodzone miejsca (drobnoziarnistym papierem ściernym) i ponownie je zaimpregnować 1 lub 2 warstwami RENOWACYJNEGO OLEJU DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" (rozprowadzić cienką warstwę miękką i czystą bawełnianą szmatką). Dla dopełnienia doskonałego wyglądu, postąpić wg zaleceń opisanych w § Regularna konserwacja.
- Generalna renowacja: zmatować całą powierzchnię, odkurzyć, a następnie nałożyć wałkiem cienką warstwę bezbarwnego lub barwnego OLEJU DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO".

### DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	OLEJ DO DREWNIANYCH PARKIETÓW, PODŁÓG I BOAZERII
TYP ŻYWIC	Oleje w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ	1,01 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesć się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> oraz na <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
LEPKOŚĆ	100 cP (lepkościomierz BROOKFIELD, w temp. 20°C)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	Po ok. 1 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
PRZYPĘCZNOŚĆ	Doskonała do odpowiednio przygotowanych powierzchni
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, musztardę, ketchup, ocet, wodę, kawę, herbatę, domowe detergenty, alkohol 40°, atrament, rozcieńczoną wodę chlorowaną (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053)

#### \*ANEKS: SZLIFOWANIE POWIERZCHNI PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki, krawędziarki do brzegów i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycielinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36) dla odsłonięcia i wyrównania drewna.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60) dla wygładzenia powierzchni.

- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120) dla uzyskania pięknego wykończenia.
- Wykonać obwód całego pomieszczenia (krawędziarką i skrobakiem).
- Wygładzanie powierzchni tarczami ściernymi (80 lub 120) udoskonali przygotowanie parkietów, zwłaszcza tych z motywami: mozaika, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie: powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne, grzejniki itd.



EU Ecolabel:  
FR/07/011

#### Lepsze dla środowiska...

- Gwarancja wysokiej jakości przy użyciu wewnątrz pomieszczeń.
- Ograniczona zawartość niebezpiecznych substancji.
- Niewielka zawartość rozpuszczalników.

...lepsze dla Ciebie.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat powodów przyznania ekologicznego oznakowania temu produktowi prosimy udać się na stronę [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 31.08.2009, zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyрекcję Handlową 20.03.2009.

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.  
Ul. Podwałe 62, 50-010 WROCŁAW  
Tel/Fax: (71) 316 67 84  
e-mail: [biuro@blanchon.pl](mailto:biuro@blanchon.pl) - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex (France) - Tél. : [0033] 472 89 06 09 - Fax : [0033] 472 89 06 02  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com) - [www.lqeb Blanchon.com](http://www.lqeb Blanchon.com)

**Blanchon**