

# Zaprawa budowlana

# FAST<sup>®</sup> ZT

## Remontowo - wykończeniowa zaprawa tynkarska



### ZASTOSOWANIE

Zaprawa **FAST ZT** jest gotową zaprawą tynkarską, przeznaczoną do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo - wykończeniowych. Dzięki specjalnie dobranym składnikom może być wykorzystywana do wykonywania obrutki pod tynki oraz narzutu dla tynków.

### WŁAŚCIWOŚCI

**FAST ZT** jest gotową do użycia, suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków uszlachetniających. Uniwersalna zaprawa tynkarska **FAST ZT** może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest wodo- i mrozoodporna. Zaprawa ta jest łatwa w stosowaniu, cechuje ją dobra przyczepność oraz wysoki stopień plastyczności.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa tynkarska **FAST ZT** może być stosowana na podłożach wykonanych z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, płyt wiórowo-cementowych, a także może być nakładana na powierzchniach gipsowych i gipsowo-betonowych. Podłoża powinny być wolne od zanieczyszczeń takich jak pyły, tłuszcze, bitumy, resztki starych farb itp. Z podłoża należy usunąć wszystkie stare, osypujące się warstwy, mogące osłabić przyczepność zaprawy. Przed rozpoczęciem nakładania tynku, powierzchnie należy zwilżyć wodą.

### PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość opakowania wsypać do około 4 litrów czystej wody i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania konsystencji jednorodnej masy bez grudek. Tak przygotowaną zaprawę należy nanosić na wcześniej przygotowane podłoże kielnią, zbierając ewentualny nadmiar zaprawy pacą styropianową lub drewnianą. Zacieranie tynku należy wykonać przed zbytnim przesuszeniem tynku. Prace powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

### ZUŻYCIE

Średnie zużycie wynosi **od 15 do 20 kg na m<sup>2</sup> przy grubości 10mm**.

### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

### OPAKOWANIE

Worek 25 kg.

Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

### NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: **PN-EN 998-1:2012**

Posiada aktualny atest higieniczny.



### DANE TECHNICZNE

Baza:	suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków uszlachetniających
Proporcje mieszanki:	około 4l wody na 25 kg suchej mieszanki
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą:	około 1,8 kg/dm <sup>3</sup>
Czas roboczy zaprawy:	około 2 godziny
Wytrzymałość na ściskanie:	minimum 1,5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia:	od +5°C do +25°C
Min. grubość warstwy:	5 mm
Max. grubość warstwy:	30 mm
Klasa reakcji na ogień:	klasa A1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI:	nie więcej niż 0,0002 %

### UWAGA

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

### OSTRZEŻENIE

Wyrób drażniący zawiera cement po rozrobieniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą, nie wdychać oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Chronić przed dziećmi.

ostatnia aktualizacja: 17.06.2009