



SUPERMAL EMALIA NITRO

EMALIA CELULOZOWA DO DREWNA I METALU

Atest PZH: HK/B/1482/04/2005
PN-C: 81605:1997 rodzaj I

- **szybko wysycha**
- **odporna na ścieranie**
- **mocna i trwała**
- **wysoki połysk**

SUPERMAL EMALIA NITRO jest roztworem nitrocelulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających. Uzyskane powłoki emalii charakteryzuje doskonała przyczepność do podłoża, wysoki połysk lub mat i efektowna kolorystyka. Stosowana jest do dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych i metalowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU					
lepkość (kubek Forda ϕ 4mm), 20°C		[s]	140-240		
gęstość, najwyżej		[g/cm³]	1,15		
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 1, stopień 3,		[min] [min]	15 30		
grubość powłoki po wyschnięciu		[µm]	30		
wygląd powłoki		Połysk, mat			
SPÓSÓB STOSOWANIA					
prz yg oto wa nie po dło ża	<ul style="list-style-type: none">• powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, bez kurzu i zanieczyszczeń• drewno zażywczone lub zatłuszczone przemyć rozpuszczalnikiem nitro albo benzyną ekstrakcyjną• tak przygotowane nowe podłoże zagruntować lakierem VIDARON PODKŁAD NITRO,• podłoże metalowe oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń, odtłuścić i zagruntować farbą antykorozyjną ŚNIEŻKA UREKOR S• podłoże przeznaczone do renowacji oczyścić, usunąć luźno związane warstwy starych emalii, odpylić				
prz yg oto wa nie wy ro bu	<ul style="list-style-type: none">• emalię przed użyciem należy dokładnie wymieszać• w razie potrzeby wyrób rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów nitro do lepkości roboczej				
ma lo- wa nie	<ul style="list-style-type: none">• malować pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny• następną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej• prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%				
PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD					
METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
pędzel	postać handlowa	10	-	-	2
natrysk pneumatyczny	20-25	Do 20	1,2-1,5	0,35-0,4	2

OKRES GWARANCJI: 24 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIA: puszki metalowe: 200 ml, 1l, 10l
WYDAJNOŚĆ: do 10m²/l przy jednokrotnym malowaniu
DOSTĘPNE KOLORY: biały, +9 gotowych kolorów w połysku, biały i czarny w macie
Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C
 w szczelnie zamkniętych opakowaniach

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt wysoce łatwo palny
 Produkt szkodliwy; zawiera ksylen, toluen, octan etylu
 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na oczy i skórę

EMALIE NAWIERZCHNIOWE

Chronić przed dziećmi; nie przechowywać w pobliżu źródeł zapyłku – nie palić tytoniu; zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć opinii lekarza; nie wprowadzać do kanalizacji; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.