

Metylan Direct Control

karta tech. nr
04.10

Klej do klejenia tapet flizelinowych, winylowych oraz grubych i ciężkich papierowych, strukturalnych

Klej do tapet z wysokowartościowej metylocelulozy z różowym indykatorem

WŁAŚCIWOŚCI

- Różowy indykator ułatwiający nanoszenie kleju
- Transparentny po wyschnięciu
- Duża początkowa siła klejenia
- Łatwość korygowania i dopasowania tapet
- Umożliwia usuwanie tapet na sucho
- aplikacja wałkiem malarskim bezpośrednio na ścianę

ZASTOSOWANIE

Metylan Direct Control przeznaczony jest do klejenia tapet z flizeliny lub na flizelinie, winylowych oraz grubych i ciężkich tapet papierowych, strukturalnych (tłoczonych i ziarnistych), tapet typu raufaza.

Dzięki zastosowaniu specjalnej formuły (wysokowartościowa metyloceluloza wzbogaconej żywicami syntetycznymi), umożliwia nanoszenie kleju przy użyciu wałka malarskiego, bez tzw. efektu pryskania i chlapania. Ponadto zastosowanie kolorowego indykatora kleju umożliwia kontrolę równomiernego oraz dokładnego nakładanie kleju. Po nałożeniu różowy kolor kleju zmienia się na bezbarwny. Metylan Direct Control charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową oraz umożliwia w sposób łatwy oraz bezpieczny korygowanie oraz dopasowywanie klejonej tapety. Umożliwia łatwe usuwanie starych tapet na sucho.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste i wolne od kurzu, a także równomiernie chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Stare tapety oraz farby klejowe należy usunąć używając Metylan Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan Normal, rozpuszczonym w wodzie w proporcji 1:80 lub klejem Metylan Direct Control w proporcji 1:40.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie mieszając przez 30 sekund (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą. Nie wolno dodawać większej ilości wody niż tak, która jest zalecana przez Producenta na opakowaniu (w zależności od rodzaju klejonej tapety). Po upływie 3 minut jeszcze raz silnie zamieszać i pozostawić na około



15 minut. Po upływie tego czasu, należy ponownie energicznie zamieszać. Klej jest gotowy do użycia.

TAPETOWANIE

TAPETY FLIZELINOWE:

- **nakładanie kleju bezpośrednio na przygotowaną powierzchnię:** oprz klej Metylan Direct Control nanieść równomiernie bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka. Zaczynając od strony okna tapetę przykleić bezpośrednio z rolki do posmarowanej klejem ściany. Następnie natychmiast przyklejamy tapetę, klejenie zaczynamy od strony okna. Chwytając za górne naroża brytu pozwalamy, aby swobodnie rozwinął się pod własnym ciężarem. Tapetę przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherzyki powietrza. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru. Resztki kleju znajdujące się na przedniej powierzchni tapety należy niezwłocznie zmyć delikatnie gąbką i czystą wodą lub zetrzeć. Należy stosować zalecenia producenta tapet. Narzędzia myć zimną lub ciepłą wodą. Należy stosować zalecenia producenta tapet.

- **nakładanie kleju bezpośrednio na tapetę:** klej Metylan Direct Control rozprowadzić równomiernie szerokim pędzlem po spodniej powierzchni tapety, najpierw wzdłuż brytu, a potem w poprzek, aż do brzegów. Ilość kleju dopasowujemy do możliwości chłonnych tapety, w przypadku ciężkich tapet, konieczne może okazać się nałożenie kolejne warstwy kleju.

Klejenie tapety zaczynamy od strony okna. Chwytając za górne naroża brytu pozwalamy, aby swobodnie rozwinął się pod własnym ciężarem. Tapetę przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherzyki powietrza. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru.

Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć gąbką i czystą wodą. Narzędzia czyszcimy zimną lub ciepłą wodą. Należy stosować zalecenia producenta tapet.

Przy zmianie tapet flizelinowych wystarczyć pociągnąć za górny brzeg tapety i oderwać ją na sucho.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Opakowanie: 200 g

DANE TECHNICZNE

Baza: wysokowartościowa metyloceluloza z dodatkiem żywic syntetycznych

Wygląd roztworu: gęsty, różowy

Gęstość: 440 – 620 g/litr

pH roztworu: 9-11

Wydajność: 15-22 m²

Orientacyjne zużycie:

Zastosowanie	Proporcje mieszania	Na opakowanie = 200g		
		Ilość potrzebnych litrów wody	Wydajność kleju w m ²	Wydajność w rolkach tapety
Gruntowanie	1:40	8	60-80	-
Tapety gładkie	1:20	4	20-22	Około 4
Tapety tłoczone	1:15	3	15-18	Około 4

* Eurorolka (10,05 x 0,53m)