

## Karta danych technicznych



Zastosowanie: Elastyczne wyroby wodochronne  
– warstwy regulacyjne pary wodnej z tworzyw  
sztucznych I kauczuku EN 13984

Nazwa  
Materiał

**8207A**  
**DuPont™ Typar® (PP) i PP/PE**

Język  
Dotyczy

**Polski**  
**Polski**

PARAMETR	METODA	JEDNOSTKA	ZNAMIONOWA	MINIMALNA	MAKSYMALNA
Oznaczenie produktu, zgodnie z EN 13984	-	-	A	-	-
<b>FUNKCJONALNOŚĆ: PAROIZOLACYJNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA</b>					
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	m	23	18	36
Przepływ pary wodnej (g)	EN 1931	kg / (m² s)	1,8E-8	1,2E-8	2,3E-8
Wytrzymałość termiczna	-	°C	-	-40	+80
Trwałość (ekspozycja na czynniki przyspieszające starzenie)	EN 1931	odporny / nie odporny	odporny	-	-
Przepuszczalność powietrza	ISO 5636/3	ml/min	0	-	10
Przepuszczalność powietrza	ISO 5636/5	S	-	>2000	-
<b>WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE</b>					
Masa powierzchniowa	EN 1849-2	g/m²	102	92	112
Grubość	EN 1849-2	mm	0,30	0,23	0,37
Odporność na przesiąkanie	EN 1928 (A)	odporny / nie odporny	odporny	-	-
Klasyfikacja ogniowa	EN ISO 11925-2	klasa	E	-	-
Wytrzymałość na rozerwanie (wzdłuż włókien)	EN 12311-2	N/50mm	200	160	-
Odształcenie (wzdłuż włókien)	EN 12311-2	%	38	25	-
Wytrzymałość na rozerwanie (w poprzek włókien)	EN 12311-2	N/50mm	170	110	-
Odształcenie (w poprzek włókien)	EN 12311-2	%	38	23	-
Wytrzymałość na rozdzielanie wzdłuż włókien	EN 12310-1	N	240	180	-
Wytrzymałość na rozdzielanie w poprzek włókien	EN 12310-1	N	240	180	-
<b>INNE WŁAŚCIWOŚCI</b>					
Długość (wg potrzeb klienta, wyrażona w m)	EN 1848-2	Tolerancja w %	0	0	-
Szerokość (wg potrzeb klienta, wyrażona w mm)	EN 1848-2	Tolerancja w %	0	-0,5	+1,5
Prostoliniowość	EN 1848-2	mm/10m	-	-	75
Wytrzymałość na uderzenie	EN 12691	mm	(+)	-	-
Wytrzymałość połączeń	EN 12317-2	N/5cm	-	150	-
Odporność na czynniki alkaliczne					
Odształcenie (wzdłuż włókien)	EN 12311-2	odporny / nie odporny	(+)	-	-
Odształcenie (w poprzek włókien)	EN 12311-2	odporny / nie odporny	(+)	-	-

(+): Nie badano

**Data wejścia w życie: 03/12/2014**

**Data wprowadzenia oznakowania CE: 03/08/2010**

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg  
DuPont Poland Sp. z o.o.  
ul. Powązkowska 44C  
01-797 Warszawa

Infolinia 0 801 88 99 40  
Fax +352 3666 5021  
dorca@tyvek.pl  
[www.construction.tyvek.com](http://www.construction.tyvek.com)

Metody badań są dostosowane do normy EN 13984:2013 i/lub zgodnie z wdrożonym przez firmę DuPont systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008 - w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy DuPont. Niniejsza informacja zawiera dane techniczne odpowiadające naszej obecnej wiedzy i jest przedstawiana zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwości wykorzystania tego produktu przez Państwa, więc nie bierzemy odpowiedzialności za użycie tych informacji w celach innych niż określone powyżej. Niniejsza informacja może być weryfikowana w miarę uzyskiwania nowej wiedzy i doświadczeń. Ponieważ nie możemy przewidzieć wszystkich możliwości wykorzystania oraz warunków użytkowania tego produktu, firma DuPont nie udziela gwarancji i nie przejmuje odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem niniejszej informacji w celach innych niż zastosowania określone powyżej. Żadna z powyższych informacji nie może być brana pod uwagę jako zezwolenie naruszenia jakichkolwiek praw patentowych. Karta bezpieczeństwa produktu dostępna jest na życzenie. Niniejsza karta techniczna jest dokumentem drukowanym i jest ważna bez podpisu.



**Tyvek.**

Part of the DuPont™ Tyvek® family