



BOLIX SPN

cementowa szpachla naprawcza

■ ZASTOSOWANIE:

Szpachla służy do cienkowarstwowego wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych przed nakładaniem powłok malarskich (farba silikonowa BOLIX SIL, farba silikatowa BOLIX SZ, dwuskładnikowa farba do betonu BOLIX BET). Stanowi element systemu reperacji balkonów BOLIX RENO-BALKON, zgodnie z instrukcją BOLIX Nr IB/04/2005.

■ TECHNOLOGIA WYKONANIA:

■ Przygotowanie produktu:

Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody (200-210 ml wody na 1 kg zaprawy) należy powoli wsypywać odpowiednią ilość proszku, mieszając wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 5 min. i ponownym wymieszaniu szpachla jest gotowa do użycia.

■ Zastosowanie produktu:

Podłoże powinno być czyste, wolne od zanieczyszczeń tj.: bitumy, oleje, farby, oraz powinno posiadać niezbędną przyczepność i wytrzymałość. Podłoże nie może być przemrożone. Przed nałożeniem szpachli podłoże należy kilkakrotnie, dobrze zwilżyć. Po przeschnięciu podłoża szpachlować pacą metalową, nakładając warstwę ok. 2 mm, maksymalnie jednocześnie do 5 mm. Kolejną warstwę można nakładać po ok. 4-5 h.

■ Środki ostrożności:

Po zakończeniu pracy i przed przerwą należy umyć narzędzia wodą. W trakcie nakładania preparatu należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy przepłukać je obficie z wodą i skontaktować się z lekarzem.

■ Niezbędne narzędzia:

- Wiadro budowlane
- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400-500 obr/min) z mieszadłem koszykowym
- Kielnia lub paca metalowa

■ DANE TECHNICZNE:

- **Postać i kolor:** szary proszek
- **Gęstość nasypowa:** ok. 1,5 g/cm³
- **Gęstość gotowej zaprawy:** ok. 1,8 g/cm³
- **Czas przerobu:** ok. 60 min. w 20°C
- **Temperatura przerobu:** od 5°C do 25°C (dotyczy powietrza, materiału i podłoża)
- **Wytrzymałość na zginanie:** 10 MPa
- **Wytrzymałość na zgniatanie:** 30 MPa
- **Przyczepność do betonu:** 1 MPa

■ ZUŻYCIE:

Zużycie preparatu wynosi 1,6 kg/m² na każdy 1 mm

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Preparat przechowywać w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do stosowania wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

■ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-6652/2005
- Certyfikat ZKP 0013/Z
- Deklaracja zgodności 4/B/2005

■ SKŁAD:

Jednokomponentowa sucha zaprawa szpachlowa na bazie cementu modyfikowanego polimerem.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.