

ProRox SL 950^{PL}



Stara nazwa: Techrock 80

Opis produktu

ProRox SL 950^{PL} to półsztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Standardowe rozmiary 1000 x 600 mm, pakowane w paczki.

Zastosowanie

Płyty ProRox SL 950^{PL} przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej urządzeń technicznych, takich jak zbiorniki, piece, elektrofiltry. Maksymalna temperatura stosowania do 640°C. Płyty stosowane są na ścianach płaskich i lekko zakrzywionych.

Parametry techniczne

	Właściwości produktu												Norma
Przewodność cieplna	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,040	0,045	0,053	0,063	0,075	0,089	0,105	0,124	0,167	0,220	0,242	
Maksymalna temperatura stosowania	640 °C												EN 14706
Klasa reakcji na ogień	Euroclass A1												EN 13501-1
Gęstość nominalna	80 kg/m³												EN 1602
Nasiąkliwość wodą	< 1 kg/m²												EN 1609
Przenikanie pary wodnej	μ = 1												EN 12086
Opór przepływu powietrza	> 30 kPa.s/m²												EN 29053
Kod produktu	MW EN 14303-T4-ST(+)-640-WS1												EN 14303

